



MGi color

is **geëmailleerd glas**, waarbij aan één zijde van het glas over de gehele oppervlakte een laag email wordt aangebracht.

Deze verflaag wordt tijdens het hardingsproces versmolten met het glas waardoor **MGi color** een zeer grote kleurstabiliteit heeft én een grote weerstand bekommt tegen thermische en mechanische belastingen.






















Ontdek de gevarieerde en kleurrijke mogelijkheden!



MGi color

Technische gegevens

- minimale afmetingen: 100 x 300 mm
- maximale afmetingen: 1500 x 4800 mm
- beschikbare glassdiktes: 6 – 8 – 10 mm
- basis glassoorten: float klaar
float extra klaar
gekleurde float: brons, grijs, groen
acide klaar
acide extra klaar

• standaard kleuren:	J-9/16		J-7/16	
	F-9/10		J-7/15	
	F-9/05		J-7/13	
	J-8/17		F-7/11	
	F-7/47		J-7/01	
	F-7/45		J-5/21	
	J-7/43		J-5/05	
	F-7/35		J-3/13	
	J-7/31		J-3/05	
	J-7/22		F-3/04	
	J-7/21			

• De kleuren in de documentatie zijn enkel ter indicatie. De exacte kleur dient uitsluitend op basis van een glasmonster in de gewenste glassdikte bepaald te worden.

• Voor een uniforme kleur dient een project in dezelfde glassdikte uitgevoerd te worden en kan er best in één keer besteld worden (aangezien er lichte kleurafwijkingen mogelijk zijn tussen verschillende producties).

• Geëmailleerd glas wordt niet geacht in tegenlicht te worden gezien - dit dient op een egale, donkere achtergrond beoordeeld te worden.

- andere glassdiktes of -soorten en kleuren email: op aanvraag

MARTENS
GLASINDUSTRIE

TRANSPARANTIE VOOR ALLE DOELEINDEN